


1. 燃焼試験名：米国・カリフォルニア州家具用途の傾斜型燃焼試験
布張り家具に使用されている材料に対する耐難燃性
2. 規格：TB117-2013 section E ASTM E 1353-8a
対象物が拡大されて以下ようになった。
 1. カーペット生地
 2. バリア材
 3. マット等の充填材
 4. デッキ材
 5. ベビー用品（カート、ベビーサークル、おむつ、パッド、歩行器、授乳枕等）
3. 試験体大きさ：2 インチ×6 インチ（5.08cm×15.24cm）
4. 火源：5/8（1.6cm）長の炎に調整したボタン
5. 試験方法：
試験体を 45 度に傾斜した装置にセットして試験体下部にボタン炎（1.6cm）を着火源として 1 秒間当てて、燃焼性を観測する。



6. 判定基準：
 - ① 試験体が着火しないこと
 - ② 着火しても平均 3.5 秒で消火すること
 - ③ 展炎が 5 インチ（12.7cm）長を超えないこと
7. 関連資料：

European Fire Standards

www.eurocobusiness.com/.../European%20Fire%20Standards.pdf